

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

StickAcryl es un recubrimiento desarrollado especialmente para el pintado de postes de diversos materiales. La alta concentración de sólidos permite obtener un gran rendimiento y poder cubriente en tan solo una mano.

StickAcryl tiene una excelente adhesión en sustratos como hierro, chapa, galvanizado y madera. La relación de materias primas brinda una superadora resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Terminación: Mate-Satinado

Color: Gris, Gris IRAM 09-1-170. (Otros colores a pedido especial)

Secado Tacto: 10 – 15 minutos

Rendimiento Teórico: 9-10 m²/L por cada mano de aplicación de 150 micrones de espesor aproximado

Espesor húmedo recomendado: 600 micrones

Presentación: Latas conteniendo 20L

Almacenamiento: Mantener en envase cerrado, en lugar fresco, seco, bien ventilado, protegido de la luz, de altas temperaturas, y de focos de ignición de fuego de acuerdo a las normativas internacionales vigentes para almacenamiento de productos inflamables.

•Si el producto se almacena en las condiciones previamente descritas se puede considerar una vida útil de hasta 12 meses.

Diluyente de Limpieza: VialClean

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Previo a la aplicación de StickAcryl, deberá asegurarse que el sustrato este limpio y seco.

Temperatura Ambiente mínima: 10°C.

Temperatura Ambiente máxima: 35°C.

Dilución: Según aplicación y necesidad, Utilice nuestro diluyente modificador reológico DiAcryl.

APLICAR APP SIEMPRE 5°C POR SOBRE EL PUNTO DE ROCÍO.

EN CASO DE LLUVIAS, SUSTRATOS MOJADOS O HÚMEDOS ESPERAR MÍNIMO 48 HS Y ASEGURARSE QUE LA SUPERFICIE ESTE LIMPIA Y SECA ANTES DE REALIZAR LA APLICACIÓN.

USOS RECOMENDADOS

StickAcryl es un recubrimiento para utilizar en demarcación vertical. Se aplica de forma directa en postes de diversos materiales y cartelerías, otorgándoles protección, durabilidad y embellecimiento a la señalética.

Las características físico-químicas de StickAcryl lo convierten en un producto **ideal** para utilizarlo en postes de madera que posteriormente serán enterrados, debido a la alta protección que les brinda.

NORMAS/CERTIFICACIONES

StickAcryl Gris IRAM 09-1-170 está desarrollado según la carta IRAM que indica señalización vial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros	Especificación
Material no volátil, en peso	≥ 70 g/100g
Material no volátil, en volumen	≥ 50 cm ³ /100cm ³
Viscosidad Brookfield	1500 – 2500 cP
Densidad relativa (sin microesferas incorporadas)	1.40 ± 0.03 g/ml
Tiempo de secado al tacto	≤ 15 min
Tiempo de secado duro	≤ 30 min

EQUIPOS DE APLICACIÓN

La siguiente es solo una guía. Cambios en presiones y tamaño de las boquillas pueden ser necesarios para particulares métodos de aplicación. Siempre limpie equipos de pulverización antes de utilizarlos con los diluyentes adecuados.

Spray Convencional.....Recomendado diluir hasta un 20% en volumen si es necesario.

Brocha o Pincel.....Recomendado sin dilución.

Rodillo..... Recomendado sin dilución.

Spray Airless.....Recomendado diluir hasta un 10% en volumen si es necesario.